

Aezolo N° 1458

Décapant thixotrope à base de solvants

Fiche technique 9.1.1.1.

Description du produit

L'**Aezolo N° 1458** est un décapant à froid thixotrope, multifonctionnel, peu odorant et prêt à l'emploi. Il est à base de solvants organiques spéciaux et d'inhibiteurs de corrosion sélectionnés. L'**Aezolo N° 1458** ne présente aucun risque d'utilisation sur les surfaces verticales ou les plafonds et ne goute pratiquement pas en raison de ses bonnes propriétés thixotropes.

Domaine d'utilisation

L'**Aezolo N° 1458** enlève rapidement et en toute sécurité les systèmes de vernis les plus divers, par exemple les vernis époxy séchant à l'air, vernis polyuréthane, vernis nitrocellulosique, vernis acrylique, dispersions, apprêts anti-humidité ainsi que la plupart des vernis traditionnels et apprêts anticorrosion.

Fonds

L'**Aezolo N° 1458** convient pour le dévernissage et le décapage de tous les types de bois et métaux, tels fers, etc. et métaux non ferreux, tels que cuivre, aluminium, zinc, bronze, laiton, tec.

Mode d'application

L'**Aezolo N° 1458** s'applique non dilué au pinceau ou au rouleau. La surface ne doit pas avoir une température inférieure/supérieure à 25°C et doit être totalement sèche.

Mise en œuvre

Sur fond à décaper:

- Appliquer l'**Aezolo N° 1458** en couche épaisse
- Laisser le décapant sur la surface jusqu'à ce qu'elle soit imprégnée et que le vernis se détache. Après 10 à 120 minutes, le vernis commence à se détacher
- Si nécessaire appliquer une seconde couche d'**Aezolo N° 1458** si la couche à décaper est plus épaisse.
- Enlever les résidus de vernis de la surface avec une spatule ou une brosse dure. Les résidus profonds peuvent être enlevés à la main sur la surface avec de l'eau chaude ou un nettoyeur à haute pression d'usage courant.

Remarque : Lors de travaux avec l'**Aezolo N° 1458**, TOUJOURS porter des gants, lunettes et des vêtements de travail appropriés. Veiller à une bonne aération.

Suite au verso

Caractéristiques physiques

Base du liant	--
Diluant	--
Dilution	Prêt à l'emploi
Extrait sec	< 2.5%
Poids spécifique	0,986 g/cm ³

Viscosité	8000 mPas à 20°C
Pt d'inflammation	N.a.
Brillance	--
Teintage	--

Consommation	5 litres suffisent pour env. 8 – 12 m ²
Séchage (20°C, 60 % HR)	--
Compatibilité	--

Nettoyage	L'outillage se nettoie au Diluant synthétique N° 735
Emballage	1 l, 5 l
Stabilité de stockage	Se conserve environ 1 an dans les emballages d'origine bien fermés, au frais mais à l'abri du gel.

COV	39 %
RID/ADR	UN 2924, 3+8, II
Code OMoD	08 01 21

Symboles de danger	SGH02, SGH07
Mentions de danger	H225, H315, H319, H336

Etiquetage (selon règlement (CE) CLP n°1272/2008)

Notes particulières

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d'expériences approfondies. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité dans l'application. Notre garantie n'est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d'émission de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente.