

Idealmat

Peinture à l'eau pour murs, mate, nettoyable, pour intérieur et extérieur.



Fiche technique 3.1.3.3.

Description du produit

L'**Idealmat** est une peinture pour murs, conçue sur la base de résines acryliques diluables à l'eau, à haute résistance. Son film est résistant à l'eau et aux détergents ; il est nettoyable grâce à ses propriétés oléophobe et hydrophobe. Son application est facile et commode et les couches peuvent se renouveler périodiquement. L'**Idealmat** possède des caractéristiques anti-marques ; un simple lavage à l'éponge humide permet d'éliminer les rayures de surface. Ces caractéristiques sont pleinement actives 7 jours après l'application.

Domaine d'utilisation

L'**Idealmat** est recommandée pour la protection des murs : sa finition est mate et elle a l'avantage d'être nettoyable avec une éponge mouillée.

Fonds

L'**Idealmat** s'utilise sur tous types de supports minéraux tels que ciment, béton, etc.

Mode d'application

L'**Idealmat** s'applique au pinceau, rouleau, pistolet conventionnel et Airless. Dans des conditions normales de température et d'humidité, attendre 6 heures entre l'application de chaque couche.
Ne pas appliquer au-dessous d'une température de +5°C.
Les taches de salpêtre, d'humidité et les efflorescences, ainsi que les rhabillages et masticages doivent être traités selon les méthodes habituelles.

	Buses	Dilution	Pression
Pistolet pneumatique	1,6 à 1,8 mm	10 %	4 à 5 bars
Airmix,basse pression	0,3 à 0,4 mm	3 %	70 bars
Airless	517/519	1 %	150 à 200 bars

Mise en œuvre

Sur béton, ciment, propres et secs :

- Appliquer 1 couche de **Idealmat** diluée à 10%
- Appliquer 1 à 2 couches de **Idealmat** prête à l'emploi

Sur support peint, sec, mat, exempt de poussières et de graisse :

- Appliquer 2 couches de **Idealmat**

Sur plâtre brut, exempt de poussières :

- Appliquer 1 couche de Socolprim aqua dilué à 30%
- Appliquer 2 couches de **Idealmat**

Suite au verso

Caractéristiques physiques

Base du liant	Acrylique
Diluant	Eau
Dilution	Voir « Mode d'application »
Extrait sec	60 %
Poids spécifique	1,40 g/cm ³

pH	8,5
Viscosité	2,0 dPas à 20°C
Brillance	3 unités à 85° selon norme EN 13 300
Lavabilité	Classe 1 selon norme EN 13 300 – ISO 11998
Opacité	Classe 2 selon norme EN 13 300 – ISO 65043
Teintage	Pâtes universelles, max 5%

Consommation	Env. 160 g/m ² par couche, sur support lisse.
Séchage (20°C, 60 % HR)	Hors poussière : env. 1 heure Sec au toucher : env. 2 à 3 heures Recouvrable : env. 6 heures
Compatibilité	Toutes les Socolmat

Nettoyage	L'outillage se nettoie à l'eau, immédiatement après usage
Emballage	850 ml, 5 kg, 10 kg, 20 kg
Stabilité de stockage	12 mois en emballage hermétiquement fermé et non dilué. Conserver le produit à l'abri du gel.

COV	--
RID/ADR	--
Code OM_D	08 01 12

Symboles de danger	--
Mentions de danger	EUH208

Etiquetage (selon règlement (CE) CLP n°1272/2008)

Notes particulières

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d'expériences approfondies. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité dans l'application. Notre garantie n'est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d'émission de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente.